

PPG Coatings bvba
Chaussée de Haacht 1465

1130 BRUXELLES

RAPPORT D'ESSAI

ES150704.c p. 1/2

NUMERO D'IDENTIFICATION: ES-150704.c

DATE: 9.7.2015

LABORATOIRE:

Coatings Research Institute
Avenue P. Holoffe
1342 LIMELETTE

CLIENT: PPG Coatings bvba
Chaussée de Haacht 1465
1130 BRUXELLES

PRODUITS TESTES: Finitions et systèmes de peintures semi-brillants

ESSAI REALISE:

Les temps de séchage (hors poussière et hors poisse) sont déterminés suivants ASTM D 1640 "Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings" à 23±2 °C.

RESULTATS:

Finitions

Marque	Produit	Hors poussière	Hors poisse
Sigma Coatings	Sigma Rapid Satin	1h30	2h
CWS	DuoTop Satin	4h	4h45
Caparol	Capalac BaseTop Venti	2h45	3h30
Caparol	Capalac Seidenweiss	3h	3h45



RAPPORT D'ESSAI

ES150704.c p. 2/2

Systèmes de peinture

Marque	Système de peinture	Hors poussière	Hors poisse
Sigma Coatings	Sigma Rapid Primer + Sigma Rapid Satin	1h30	2h
Sikkens	Rubbol Primer Express + Rubbol Satura Plus	2h30	3h30
Trimetal	Permaline Snelgrond + Permaline PU Satin	2h45	3h15
Boss	Elastoprim + Durosatin	1h45	2h30
Mathys	Fassiprim + Fassilux Satin	2h45	3h30

CONCLUSION

Aussi bien comme couche de finition que dans le système de peinture avec le Sigma Rapid Primer, le Sigma Rapid Satin a le temps de séchage le plus rapide de tous les produits et systèmes de peinture testés.

Grâce aux temps de séchage plus courts, il est possible d'appliquer deux couches du système Sigma Rapid par jour.

Sophie Vonckx
Responsable Département Essai