

	Snelheid droging (in uren, bij 23°C)			Snelheid droging (in uren, bij 5°C)			Temperatuur bereik (in °C)	Maximale RV	Toepassing bij lage temperatuur & hoge RV	Buiten duurzaamheid (indicatie)	Glans-behoud	Weerstand tegen donkervergeling	White Shield Technology	Kras- en slijtvast	Elasticiteit	Microporositeit	Applicatie	Vloei	Schuurbaarheid (siasoft 220)	Aanbevolen Primer
	Stofdroog na ca.	Kleefvrij na ca.	Overschilderbaar na ca.	Stofdroog na ca.	Kleefvrij na ca.	Overschilderbaar na ca.														
Sigma zijdeglanzende lakken (buiten & binnen)																				
Sigma Rapid Satin	1	2	6	3	3,5	12	0-25	90%	++++	5j	+	+	Ja	++	++	+	+++	++	+++	Rapid Primer
Sigma Tigron Satin	2	4	16	7	11	24	5-30	85%	+++	5j	+	+	Ja	++++	++	+	++++	+++	++	Tigron Primer
Sigma Amarol Triol Satin	2,5	4	16	8	9	24	5-25	85%	+++	5j	+	-	Neen	++	++	++	+++	++	++	n/a (1-pot)
Sigma Amarol Triol LT Satin	2	2,5	16	4,5	6	16	0-15	90%	++++	5j	+	-	Neen	++	++	++	++	++	++	n/a (1-pot)
Sigma Torno Satin	0,5	1,5	4,5	nvt	nvt	nvt	7-25	85%	++	7j	+++	+++	nvt	+	+++	+++	++	+	+	Torno Primer
Sigma (hoog)glanzende lakken (buiten & binnen)																				
Sigma Rapid Gloss	1	2	6	2	3	12	0-25	90%	++++	6j	++	-	Neen	++	++	+	+++	++	+++	Rapid Primer
Sigma Tigron Gloss	2,5	3,5	16	4,5	7	24	0-30	90%	++++	8j	++	+(-)	Neen	+++	++	+	+++	+++	++	Tigron Primer
Sigma Amarol Triol LT Gloss	2	4	16	4,5	6	16	0-15	90%	++++	5j	+	-	Neen	++	++	++	++	++	++	n/a (1-pot)
Sigma Torno Semi-gloss	0,5	1,5	4,5	nvt	nvt	nvt	7-25	85%	++	7j	+++	+++	nvt	+	+++	+++	+	+	+	Torno Primer

De droogtijden zijn indicatieve waarden die oa afhankelijk zijn van de laagdikte en de weersomstandigheden.

	Snelheid droging (in uren, bij 23°C)			Snelheid droging (in uren, bij 5°C)			Temperatuur bereik (in °C)	Maximale RV	Toepassing bij lage temperatuur & hoge RV	Vulling	Elasticiteit	Microporositeit	Applicatie	Vloei	Schuurbaarheid (siasoft 220)	Kanten-dekking
	Stofdroog na ca.	Kleefvrij na ca.	Overschilderbaar na ca.	Stofdroog na ca.	Kleefvrij na ca.	Overschilderbaar na ca.										
Sigma grondlagen voor hout (buiten & binnen)																
Sigma Rapid Primer	1	2	3	2	3	12	0-20	90%	++++	+++	++	++	+++	++	++++	+++
Sigma Tigron Primer	2	3,5	16	3	5	24	0-25	90%	++++	++	+++	+	+++	+++	+++	++
Sigma Amarol Primer	2,5	4	16	6	7	20	5-25	85%	+++	++	+++	++	+++	+++	++	++
Sigma Amarol Rapid Primer	1	2	3	2	3	12	5-25	85%	+++	+++	++	++	+++	++	++++	+++
Sigma Torno Primer	0,5	2,5	4,5	nvt	nvt	nvt	7-25	85%	++	+	+++	+++	++	+	++	+

De droogtijden zijn indicatieve waarden die oa afhankelijk zijn van de laagdikte en de weersomstandigheden.

++++ uitstekend +++ zeer goed ++ goed + voldoende